

DamPlug™ Waterproofing Hydraulic Cement



DAMTITE® PRO

DAMTITE WATERPROOFING

733 E. Main Street
Monongahela, PA 15063-1499

1-724-258-7175 • Fax: 724-258-3188
e-mail: info@damtitewaterproofing.com
website: www.damtitewaterproofing.com

50 lb. (22.7kg) Pail

- 3-5分钟成型
- 密封深度裂缝&孔洞
- 水下亦可使用
- 锚固栏杆及桩柱

最适用于:

- 混凝土面/煤渣面, 浇筑的混凝土面, 砌体, 石块, 砖块及灰泥面
- 室内外, 高低地势均可使用
- 水平面/垂直面
- 挡水
- 快速密封墙与地面接缝, 砂浆裂缝, 孔洞, 烟囱及管道
- 栏杆、挂钩, 螺栓, 机械及其他需要锚固在混凝土上的物体

产品概述:

一款不收缩, 高强度的防水砂浆, 可用于混凝土面, 砌体, 砌体, 砖块, 石块及灰泥面。与水混合调配成油灰稠度。涂覆3-5分钟后可阻挡孔洞, 裂缝, 墙与楼面接缝, 游泳池, 蓄水池, 喷泉, 鱼塘及排水沟泄漏或受压渗透的水流。本产品可在水下使用, 修补水池时无需将水池内的水放尽。也可用于管道外部密封, 将挂钩, 螺栓及金属锚固在现混凝土上。本产品不含重金属及腐蚀剂。不收缩, 不氧化。使用时请佩戴护目镜, 防尘面罩及橡胶手套。

作业面表面处理:

请使用钢丝刷及凿子彻底移除松动的砂浆, 油漆, 灰尘, 油脂及油渍。填充口应为倒V状(凹形)。除去白色, 盐状沉淀(风化), 并使用Damtite Concrete Cleaner或弱酸中和作业面上的碱性物质。

搅拌:

本产品搅拌后3-5分钟内塑型, 请根据用量混合搅拌。搅拌比例: 粉末: 清水为3:1。请在干净的容器内先加入1份水; 后加入3份产品粉末, 持续搅拌直至成油灰状。温水会加快塑型时间; 冷水减慢塑型时间。

使用说明:

主动性泄漏(有水流): 混合本产品并静止稍许(1分钟内)直至混合体变暖。整成球状并将其填入作业面孔缝中。请持续施压不要旋转保持数分钟。在混合物固化前, 使用小刀或油灰刀抹平作业面。无泄漏区使用时: 用清水湿润该区域。使用小刀或油灰刀将混合物填入裂缝及孔洞中。保持该区域湿润10-15分钟, 以保证本产品固化及粘合。不要在低于40° F (4.4° C)或未来48小时内环境温度低于40° F (4.4° C)的环境中使本产品。

覆盖范围:

50磅可填¼英寸(1.9厘米)宽, ¼英寸(1.9厘米)深, 50英尺(15米); 或340立方英寸(5570厘米³)

清理/储存/废弃物处理:

操作完成后用清水配合肥皂彻底清洗双手及工具。请原罐密封保存未使用完的产品粉末。请根据当地政府, 州政府及联邦政府要求处理未使用的产品。

免责声明:

根据质量控制要求生产本产品。生产商不保证所有产品无质量缺陷。若存在质量问题, 请凭购买凭证将产品退回原购买处, Damtite Waterproofing公司无条件为你等价替换本产品。以上为本产品唯一担保保证, 不再做其他任何销售担保, 担保至此止。

注意: 请远离儿童

本产品含波特兰水泥, 硅及石灰。请在空气流通的环境下使用本产品。不要吸入产品粉尘。可能引起眼睛及皮肤刺痛。请佩戴面罩, 防护手套及护目镜。职业性长期接触者, 请佩戴NIOSH/MSHA授权认可的呼吸器避免吸入产品粉尘, 请在空气流通的地方混合本产品。若不慎接触眼睛, 请立即使用清水冲洗眼睛, 请及时就医或联系毒控中心。本产品不可食用。若吞食, 请饮用1-2杯清水, 请及时就医。

规格	型号	包装
50磅桶装	10115	1