

# Waterproofing Hydraulic Cement

2.5 lb., 10lb. and 50lb. Pails



Technical Bulletin



## DAMTITE WATERPROOFING

733 E. Main Street  
Monongahela, PA 15063-1499  
1-800-333-4333 • 1-724-258-7175 • Fax: 724-258-3188  
e-mail: info@damtitewaterproofing.com  
website: www.damtitewaterproofing.com

- 3-5分钟成型
- 密封深度裂缝&孔洞
- 水下亦可使用
- 锚固栏杆及桩柱

最适用于:

- 混凝土面/煤渣面, 浇筑的混凝土面, 砌体, 石块, 砖块及灰泥面
- 室内外, 高低地势均可使用
- 水平面/垂直面
- 挡水
- 快速密封墙与地面接缝, 砂浆裂缝, 孔洞, 烟囱及管道
- 栏杆、挂钩, 螺栓, 机械及其他需要锚固在混凝土上的物体

### 产品概述:

一款不收缩, 高强度的防水砂浆, 可用于混凝土面, 砌体, 砖块, 石块及灰泥面。与水混合调配成油灰稠度。涂覆3-5分钟后可阻挡孔洞, 裂缝, 墙与楼面接缝, 游泳池, 蓄水池, 喷泉, 鱼塘及排水沟泄漏或受压渗透的水流。本产品可在水下使用, 修补水池时无需将水池内的水放尽。也可用于管道外部密封, 将挂钩, 螺栓及金属锚固在现混凝土上。本产品不含重金属及腐蚀剂。不收缩, 不氧化。使用时请佩戴护目镜, 防尘面罩及橡胶手套。

### 作业面表面处理:

请使用钢丝刷及凿子彻底移除松动的砂浆, 油漆, 灰尘, 油脂及油渍。填充口应为倒V状(凹形)。除去白色, 盐状沉淀(风化), 并使用Damtite Concrete Cleaner或弱酸中和作业面上的碱性物质。

### 搅拌:

本产品搅拌后3-5分钟内塑型, 请根据用量混合搅拌。搅拌比例: 粉末: 清水为3:1。请在干净的容器内先加入1份水; 后加入3份产品粉末, 持续搅拌直至成油灰状。温水会加快塑型时间; 冷水减慢塑型时间。

### 使用说明:

主动性泄漏(有水流): 混合本产品并静止稍许(1分钟内)直至混合体变暖。整成球状并将其填入作业面孔缝中。请持续施压不要旋转保持数分钟。在混合物固化前, 使用小刀或油灰刀抹平作业面。无泄漏区使用时: 用清水湿润该区域。使用小刀或油灰刀将混合物填入裂缝及孔洞中。保持该区域湿润10-15分钟, 以保证本产品固化及粘合。不要在低于40°F (4.4°C)或未来48小时内环境温度低于40°F (4.4°C)的环境中使用本产品。

### 覆盖范围:

2.5磅可填 $\frac{3}{4}$ 英寸(1.9厘米)宽,  $\frac{3}{4}$ 英寸(1.9厘米)深, 2.5英尺(0.8米); 或17立方英寸(278厘米<sup>3</sup>)  
10磅可填 $\frac{3}{4}$ 英寸(1.9厘米)宽,  $\frac{3}{4}$ 英寸(1.9厘米)深, 10英尺(3米); 或68立方英寸(1114厘米<sup>3</sup>)  
50磅可填 $\frac{3}{4}$ 英寸(1.9厘米)宽,  $\frac{3}{4}$ 英寸(1.9厘米)深, 50英尺(15米); 或340立方英寸(5570厘米<sup>3</sup>)

### 清理/储存/废弃物处理:

操作完成后用清水配合肥皂彻底清洗双手及工具。请原罐密封保存未使用完的产品粉末。请根据当地政府, 州政府及联邦政府要求处理未使用的产品。

### 免责声明:

根据质量控制要求生产产品本产品。生产商不保证所有产品无质量缺陷。若存在质量问题, 请凭购买凭证将产品退回原购买处, Damtite Waterproofing公司无条件为你等价替换本产品。以上为本产品唯一担保保证, 不再做其他任何销售担保, 担保至此止。

覆盖范围: 1磅可填 $\frac{3}{4}$ 英寸宽 $\frac{3}{4}$ 英寸深2.5英尺长, 或16.8平方英寸裂缝

规格	型号	包装
2.5磅桶装	07031	6
10磅桶装	07121	4
50磅桶装	07502	1

### 注意:

#### 请远离儿童

本产品含波特兰水泥, 硅及石灰。请在空气流通的环境下使用本产品。不要吸入产品粉尘。可能引起眼睛及皮肤刺痛。请佩戴面罩, 防护手套及护目镜。职业性长期接触者, 请佩戴NIOSH/MSHA授权认可的呼吸器避免吸入产品粉尘, 请在空气流通的地方混合本产品。若不慎接触眼睛, 请立即用清水冲洗眼睛, 请及时就医或联系毒控中心。本产品不可食用。若吞食, 请饮用1-2杯清水, 请及时就医。