

# Latex Base, Ready Mixed Masonry Waterproofer

White - Gallon and 5 Gallon



Technical Bulletin



**DAMTITE WATERPROOFING**

733 E. Main Street  
Monongahela, PA 15063-1499  
1-800-333-4333 • 1-724-258-7175 • Fax: 724-258-3188  
e-mail: info@damtitewaterproofing.com  
website: www.damtitewaterproofing.com

**FOR CONCRETE, BRICK & MASONRY**

- 10年质量保证
- 可阻挡55英尺 (16.7米) 水墙
- 低异味; 易清洁
- 减少氡气渗透

**最适用于:**

- 混凝土面/煤渣面, 浇筑的混凝土面, 砖石面, 砌体, 砖面和灰泥面
- 室内外, 高/低地势
- 地下室&车库墙面
- 挡土墙&海堤
- 鸟池, 喷泉, 鱼塘, 花架
- 未经涂覆的混凝土游泳池
- 不通风夹层空间&地下室墙面
- 户外高出地面的地基
- 减少氡气渗透

**产品概述:**

Damtite Latex Waterproofer是款低气味, 超白的砖石防水涂料, 涂覆后效果极佳。是理想的室内外, 高低地势防水产品。本产品效果持久, 使用后形成的防碱保护层防水效果极佳, 同时该防护层具有微细纹理, 可作为最终涂料修饰砖石面, 煤渣砖、混凝土砖, 浇筑的混凝土, 砖面, 石面, 灰泥面, 地下室, 车库, 挡泥墙及地基。本产品使用前无需预搅拌, 作业面也无需做预湿处理。本产品可阻挡25psi静水压。快速收干, 现场清洁只需清水及肥皂。检测通过: ASTM D-7088防静水压测试及ASTM D-6904防风雨测试。  
注意: 不可用于楼层面或水平面。产品不耐磨, 不建议在经常走动的作业面上使用。Damtite需渗入作业面孔隙内, 一般情况下, 可在预涂漆面上使用, 但不提供质保。

**作业面表面处理:**

为得到最佳使用效果, 请在干燥面上使用, 请不要在雨天使用本产品, 但可在微湿的作业面上使用。除去松散的砂浆, 油漆, 灰尘, 油渍及藻类, 彻底清洗作业面。完成上述操作后, 请按以下1-2-3步骤操作:  
1-处理作业面: 使用Damtite Concrete Cleaner除去粉末, 类似盐渍的污垢, 碱性岩沉淀(风化)及油斑。清彻底冲洗作业面。  
2-修补作业面: 使用Damtite Hydraulic Cement. 填补砂浆接口, 墙地接缝, 及混凝土砖块处的孔洞裂缝。  
3-美化及防水处理: 本产品需要涂覆两层。

**使用说明:**

使用前及使用过程中请彻底搅拌本产品。本产品不可稀释。请在环境温度及作业面温度高于50° F (10° C)的条件下使用本产品, 并允许48小时干燥。  
请根据外包装提示在干燥或微湿的裸砌体面上使用本产品。在涂覆第一层涂层时, 请使用优质的尼龙-硬毛刷或3/4英寸绒毛滚筒。请多方向涂刷, 以确保作业面上所有孔洞, 孔隙及气孔已覆盖。请干燥12-24小时后涂覆第二层涂层。二次涂覆是保证质量和效果的要求。漏水严重的区域, 需另外加涂涂层, 确保孔洞细缝被填满。完成二层涂覆后, 请检查作业面。在花架, 鱼塘, 混凝土蓄水池内层或不透风夹层内使用本产品时, 请允许干燥至少1周时间, 方进行后续封面工作。

**覆盖范围:**

在多孔面或粗糙面涂覆第一层操作: 约75-100平方英尺(7-9.3m<sup>2</sup>)。光滑/光滑混凝土面或预涂漆面涂覆第一层或进行第二层涂层操作: 最大125平方英尺(11.6m<sup>2</sup>)。

**调色处理:**

可使用一般浅色耐碱性颜料调色。推荐颜料用量为50%; 1加仑本产品中最多加入2液体盎司颜料

**干燥时间:**

2小时内不可触碰。再次涂覆前允许干燥12-24小时。

**清理/储存/废弃物处理:**

操作完成后请用温水配合肥皂彻底清洗双手及工具。保存环境温度应保持在40° F (4.5° C)以上。请根据地方政府, 州政府及联邦政府要求处理固化废弃物。

**重要事项:**

建议在池塘或蓄水池, 如混凝土水池、鱼塘, 蓄水槽中使用Damtite Powder Waterproofer。不可在霜面及冰冻面, 或其他作业完成后48小时内温度低于40° F (4.5° C)的作业面上使用本产品。不可在楼层面, 沙石面及光滑面上使用本产品。产品不耐磨, 不建议在经常走动的作业面上使用。

**免责声明:**

Damtite Latex Waterproofer自销售之日起10年内, 根据包装上所示使用说明使用, 在合适的裸砌体面上使用后得到的防水层效果不佳, 我们将根据买方出示的购买凭证退还产品货款, 不做进一步赔偿。由于操作不当或作业面不符合作业要求, 作业面有裂缝, 在游泳池内使用, 未除去风化物, 作业面结构损坏或作业面为预涂覆漆面的不属于质量保证范围内。此质量保证不包含使用产品时产生的劳务及劳务成本, 或其他损失赔偿。

**注意**

**远离儿童  
产品不可食用**

请在通风良好的作业环境中使用本产品。本产品蒸汽有害。可能损伤大脑及神经系统, 引起头晕, 头痛或恶心。可能引起眼睛, 鼻子, 咽喉及皮肤刺痛。吞食有害。通过皮肤吸收有害。避免吸入产品蒸汽或雾气。  
注意: 报告显示长期及反复接触职业性暴露于产品溶剂中可能会造成大脑及神经系统永久性损伤。肆意浓缩及吸入本产品有害或致命。不要吸入产品蒸汽或雾气。作业及干燥期间, 请保持空气流通。作业期间或作业完成后, 若有头痛, 流泪, 恶心或眩晕, 以及空气监控显示产品蒸汽或雾气超过参考限值, 请去空气新鲜的场所, 并佩戴NIOSH认可的合适的呼吸面罩。请根据面罩生产商使用指南佩戴。本产品不可接触眼部, 皮肤及衣物。作业完成后请做好清洁工作, 彻底清洗。密封保存本产品。  
急救: 眼部接触: 用清水彻底清洗眼部至少15分钟。请及时就医。吸入: 若呼吸困难, 请将伤者移至空气新鲜的地方。若症状持续, 请及时就医。摄入: 饮用两杯清水, 不要催吐。请及时就医。产品泄漏: 使用吸收材料收集及除去泄漏产品。请根据当地政府, 州政府及联邦政府要求处理已使用的吸收材料, 容器及未使用的产品等废弃物。

规格	颜色	型号	包装
1加仑	白色	03550	4
5加仑	白色	03555	1

DAMTITE WATERPROOFING  
January 2016

Latex Base, Ready Mixed Masonry Waterproofer - White - Gal. & 5 Gal.